

## CS206 S

CHEMSTIK.

サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部  
 本社(カスタマーサービス)  
 〒102-0083  
 東京都千代田区麹町3-7サンゴバンビル  
 TEL 03-6256-9702 FAX 03-6256-9709

## CS206 S\*

Chemstik® CS206 Sは、PTFE含浸ガラスクロスに高機能シリコン系感圧式粘着剤を片面に塗布した粘着テープです。PTFE面が過酷な高温下においても非常に優れた離型性を発揮します。

Chemstik® CS206 Sは 識別しやすく、はがしやすい黄色の波形ライナーで粘着面を保護しています。

Chemstik® CS206 Sは、PVC(塩ビ)溶接向け離型用途に適しています。

## 一般物性

	単位	参考値	試験方法
標準重量	g/m <sup>2</sup>	300	FTMS 191A-5041
基材厚み	mm	0.140	FTMS 191A-5030
粘着剤厚み	mm	0.045	FTMS 191A-5030
180° 剥離粘着力	N/cm	6.3	ASTM D3330-83
引張強度	N/cm	280 × 260	FTMS 191A-5102
粘着剤	-	シリコン	-
耐熱温度	°C	-73 ~ +260	-
標準幅	mm	1010	-

\* 旧品番Chemstik 700-6 GX SまたはTygaflor 216AAP Tygaflorライナー品のCS206 S TL あり。

免責: 当社の責任は、証明された瑕疵の部分について代替品を提供すること、又は当社判断によりその購入代金を返還することに限定されません。お客様は、直接的であると重大であるとを問わず、また使用、誤用から生じたものであるか、商品の使用能力がないことから生じたものであるかを問わず、傷害、損失、滅失その他一切のリスクを引き受けるものとします。当社は、特定目的への適合性や市販性に対する黙示の保証を含め、その他は明示黙示を問わず一切の保証をしません。注意: 当社は当社が提供した一切の助言、製品の導入若しくは使用したことによるパフォーマンス又は結果又はお客様が組み入れた最終製品につき、一切の責任を負いません。ご希望の特定目的への当社製品の適合性を見極めるため、お客様ご自身でテストを実施する必要があります。

注意事項: 原文は英語であり忠実に邦訳化していますが、相違のある場合は英語版の内容が優先されるものとします。  
 ※本カタログに記載された製品の仕様、取扱など、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

Form #1310-JP | © Saint-Gobain (June 2018) | Chemstik is a trademark of Saint-Gobain.

