

5369

ポリエステルフィルムテープ

特徴：23 μ mのPETフィルムに高品質のシリコーン系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。耐熱性とキレイなテープ剥離が要求される高度な工程向けマスキングテープおよびスプライステープとして設計されています。優れた垂れ下がり耐性および耐溶剤性があります。

製品特性および用途

- ・非常に高い耐熱性
- ・キレイにはがせる
- ・強力なシリコーン処理がされた基材等、さまざまな基材への優れた粘着力
- ・パウダーコーティング工程受けマスキングテープ
- ・スプライステープ



テクニカルデータシート

製品タイプ	片面粘着
基材	PETフィルム
粘着剤	シリコーン
色	イエロー
基材厚み	23 μ m
総厚み	70 μ m
180° 剥離粘着力	3.00 N/cm
ローリングボールタック	< 10 cm
引張強度	40.00 N/cm
伸び (破断時)	80 %
短時間耐熱性	200 ° C
標準長さ	66 m
標準幅	1000 mm

International Harmonized Test Methods: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2
 推奨保管温度: 温度 10°C ~ 30°C 相対湿度 50%



サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部

本社 (カスタマーサービス)
 〒102-0083
 東京都千代田区麹町3-7サンゴバンビル
 TEL 03-6256-9702
 FAX 03-6256-9709

諏訪工場
 〒391-0106
 長野県諏訪郡原村10801-5
 TEL 0266-79-6400
 FAX 0266-70-1001

免責: 当社の責任は、証明された瑕疵の部分について代替品を提供すること、又は当社判断によりその購入代金を返還することに限定されます。お客様は、直接的であると重大であるとを問わず、また使用、誤用から生じたものであるか、商品の使用能力がないことから生じたものであるかを問わず、傷害、損失、滅失その他一切のリスクを引き受けるものとします。当社は、特定目的への適合性や市販性に対する黙示の保証を含め、その他は明示黙示を問わず一切の保証をしません。注意: 当社は当社が提供した一切の助言、製品の導入若しくは使用したことによるパフォーマンス又は結果又はお客様が組み入れた最終製品につき、一切の責任を負いません。ご希望の特定目的への当社製品の適合性を見極めるため、お客様ご自身でテストを実施する必要があります。

注意事項: 原文は英語であり忠実に邦訳化していますが、相違のある場合は英語版の内容が優先されるものとします。

※本カタログに記載された製品の仕様、取扱など、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。